



Pracownia Melioracyjna  
**melio**projekt****  
98-200 Sieradz  
ul. Wojska Polskiego 102  
tel./fax 43 8220473  
email: melioprojekt@pro.onet.pl  
www.melioprojekt.pl

**KANALIZACJA SANITARNA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI  
W MIEJSCOWOŚCI GODYNICE I PRZEDŁĘCZE  
GMINA BRĄSZEWICE**

**SST- 2/2 - Nawierzchnia z betonu asfaltowego**

**SPIS TREŚCI**

1.	WSTĘP.....	2
1.1.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) .....	2
1.2.	Zakres stosowania Specyfikacji .....	2
1.3.	Zakres robót objętych Specyfikacją.....	2
1.4.	Określenia podstawowe .....	2
1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót.....	2
2.	MATERIAŁY .....	3
2.1.	Warunki ogólne stosowania materiałów .....	3
2.2.	Kruszywo .....	3
2.3.	Wypełniacz .....	3
2.4.	Asfalt.....	3
2.5.	Emulsja asfaltowa kationowa .....	4
3.	SPRZĘT .....	4
3.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu .....	4
3.2.	Sprzęt do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego.....	4
4.	TRANSPORT .....	5
4.1.	Ogólne wymagania dotyczące transportu .....	5
4.2.	Transport materiałów .....	5
4.2.1.	Asfalt.....	5
4.2.2.	Wypełniacz .....	5
4.2.3.	Kruszywo .....	5
4.2.4.	Mieszanka betonu asfaltowego .....	5
5.	WYKONANIE ROBÓT .....	6
6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT .....	9
6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót.....	9
6.2.	Badania przed przystąpieniem do robót .....	9
6.3.	Badania w czasie robót .....	10
6.3.1.	Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów .....	10
6.3.3.	Badanie właściwości asfaltu .....	10
6.3.4.	Badanie właściwości wypełniacza .....	10
6.3.5.	Badanie właściwości kruszywa .....	10
6.3.6.	Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej .....	11
6.3.7.	Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej .....	11
6.3.8.	Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej .....	11
6.3.9.	Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej .....	11
6.4.	Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości podbudowy z betonu asfaltowego .....	11
6.4.1.	Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów .....	11
6.4.2.	Szerokość podbudowy .....	12
6.4.3.1.	Równość podłużna warstwy .....	12
6.4.3.2.	Równość poprzeczna .....	13
6.4.4.	Spadki poprzeczne podbudowy .....	14
6.4.5.	Rzędne wysokościowe .....	14
6.4.6.	Ukształtowanie osi w planie .....	14
6.4.7.	Grubość podbudowy .....	14
6.4.8.	Złącza podłużne i poprzeczne .....	14
6.4.9.	Krawędzie podbudowy .....	14
6.4.10.	Wygląd podbudowy .....	14
6.4.11.	Zagęszczenie podbudowy i wolna przestrzeń.....	14
7.	OBMIAR ROBÓT .....	15
7.1.	Ogólne zasady obmiaru robót .....	15
7.2.	Jednostka obmiarowa .....	15
8.	ODBIÓR ROBÓT .....	15
8.1.	Ogólne zasady odbioru robót .....	15
9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI .....	15
9.1.	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności .....	15
9.2.	Cena jednostki obmiarowej .....	15
10.	PRZEPISY ZWIĄZANE .....	16
10.1.	Normy .....	16
10.2.	Inne dokumenty .....	16



Pracownia Melioracyjna  
**melioprojekt**  
98-200 Sieradz  
ul. Wojska Polskiego 102  
tel./fax 43 8220473  
email: melioprojekt@pro.onet.pl  
www.melioprojekt.pl

**KANALIZACJA SANITARNA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI  
W MIEJSCOWOŚCI GODYNICE I PRZEDŁĘCZE  
GMINA BRĄSZEWICE**

**SST- 2/2 - Nawierzchnia z betonu asfaltowego**

**SST – 2/2  
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO**

**1. WSTĘP**

**1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)**

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego dla odtworzenia nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej w m. Godynice i Przedłęczce.

**1.2. Zakres stosowania Specyfikacji**

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

**1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją**

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu górnej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego BA 0/25 mm wg. PN-S-96025 oraz warstwy ścieralnej.

**1.4. Określenia podstawowe**

- 1.4.1. **Mieszanka mineralna (MM)** – mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i uziarnieniu.
- 1.4.2. **Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA)** – mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu wykonana na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania.
- 1.4.3. **Beton asfaltowy (BA)** – mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie stopniowanym, ułożona i zagęszczona.
- 1.4.4. **Podbudowa asfaltowa** – warstwa nośna z betonu asfaltowego spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni.
- 1.4.5. **Podłoże pod warstwę asfaltową** - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.
- 1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej - „Wymagania ogólne”.

**1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót**

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej - „Wymagania ogólne” pkt 1.5.



Pracownia Melioracyjna  
**melioprojekt**  
98-200 Sieradz  
ul. Wojska Polskiego 102  
tel./fax 43 8220473  
email: melioprojekt@pro.onet.pl  
www.melioprojekt.pl

**KANALIZACJA SANITARNA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI  
W MIEJSCOWOŚCI GODYNICE I PRZEDŁĘCZE  
GMINA BRĄSZEWICE**

**SST- 2/2 - Nawierzchnia z betonu asfaltowego**

## **2. MATERIAŁY**

### **2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów**

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji Technicznej - „Wymagania ogólne” pkt 2.

### **2.2. Kruszywo**

Należy stosować kruszywa wg tablicy 1. Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i mieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

TABLICA 1. Wymagania wobec materiałów do podbudowy z betonu asfaltowego

Lp.	Rodzaj materiału nr normy	Kategoria ruchu KR <sub>3</sub> –KR <sub>6</sub>	kategoria ruchu KR <sub>1</sub> –KR <sub>2</sub>
1	Kruszywo łamane zwykłe i granulowane z surowca skalnego wg PN-B-11112	kl. I, II gat. 1, 2	kl. I, II, III gat. 1, 2
2	Żwir i mieszanka wg PN-B-11111	—	kl. I, II
3	Piasek wg PN-B-11113	gat. 1, 2 <sup>1)</sup>	gat. 1, 2
4	Wypełniacz mineralny wg PN-S-96504	podstawowy	podstawowy
5	Asfalt drogowy	35/50	50/70
1)	Stosunek piasku łamanego do naturalnego w mieszance mineralnej $\geq 1$		

### **2.3. Wypełniacz**

Należy stosować wypełniacz wapienny, spełniający wymagania PN-S-96504 dla wypełniacza podstawowego i zastępczego. Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504.

### **2.4. Asfalt**

Należy stosować asfalt drogowy 35/50 i 50/70 wg PN-EN 15591 z dostosowaniem do warunków polskich. Wymagania zostały podane w tablicy 2.

TABLICA 2. Wymagane właściwości asfaltu drogowego 35/50 i 50/70 o penetracji od 20×0,1 mm do 330×0,1 mm wg PN-EN-12591:2002 z dostosowaniem do warunków polskich



Pracownia Melioracyjna  
**melioprojekt**  
98-200 Sieradz  
ul. Wojska Polskiego 102  
tel./fax 43 8220473  
email: melioprojekt@pro.onet.pl  
www.melioprojekt.pl

**KANALIZACJA SANITARNA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI  
W MIEJSCOWOŚCI GODYNICE I PRZEDŁĘCZE  
GMINA BRĄSZEWICE**

**SST- 2/2 - Nawierzchnia z betonu asfaltowego**

Lp.	Właściwości	Metoda badania	35/50	50/70
Właściwości obligatoryjne				
1	Penetracja w 25°C [0,1 mm]	PN-EN 1426	<b>35+50</b>	<b>50+70</b>
2	Temperatura mięknięcia [°C]	PN-EN 1427	<b>50+58</b>	<b>46+54</b>
3	Temperatura zapłonu, nie mniej niż [°C]	PN-EN 22592	<b>240</b>	<b>230</b>
4	Zawartość składników rozpuszczalnych, nie mniej niż [% m/m]	PN-EN 12592	<b>99</b>	<b>99</b>
5	Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), nie mniej niż [% m/m]	PN-EN 12607-1	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
6	Pozostała penetracja po starzeniu, nie mniej niż [%]	PN-EN 1426	<b>53</b>	<b>50</b>
7	Temperatura mięknięcia po starzeniu, nie mniej niż [°C]	PN-EN 1427	<b>52</b>	<b>48</b>
Właściwości specjalne krajowe				
8	Zawartość parafiny, nie więcej niż [%]	PN-EN 12606-1	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>
9	Wzrost temperatury mięknięcia po starzeniu, nie więcej niż [°C]	PN-EN 1427	<b>8</b>	<b>9</b>
10	Temperatura łamliwości, nie więcej niż [°C]	PN-EN 12593	<b>-5</b>	<b>-8</b>

## 2.5. Emulsja asfaltowa kationowa

Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w WT.EmA-99.

## 3. SPRZĘT

### 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej - „Wymagania ogólne” pkt 3.

### 3.2. Sprzęt do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy/nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, której wydajność musi zapewnić zapotrzebowanie na mieszankę dla budowy realizowanej bez postoju sprzętu,
- układarek do rozłożenia mieszanek mineralno – asfaltowych o wydajności skorelowanej z wydajnością otaczarki wyposażonych w:
  - automatyczne sterowanie pozwalające na ułożenie warstwy zgodnie z założoną niweletą oraz grubością,



Pracownia Melioracyjna  
**melioprojekt**  
98-200 Sieradz  
ul. Wojska Polskiego 102  
tel./fax 43 8220473  
email: melioprojekt@pro.onet.pl  
www.melioprojekt.pl

**KANALIZACJA SANITARNA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI  
W MIEJSCOWOŚCI GODYNICE I PRZEDŁĘCZE  
GMINA BRĄSZEWICE**

**SST- 2/2 - Nawierzchnia z betonu asfaltowego**

- elementy wibrujące do wstępnego zagęszczenia wraz ze sprawną regulacją częstotliwości i amplitudy drgań,
- urządzenia do podgrzewania elementów roboczych układarki,
  - skrapiałek,
  - walców lekkich, średnich i ciężkich
  - walców ogumionych ciężkich z centralną regulacją ciśnienia w oponach,
  - samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów.

#### **4. TRANSPORT**

##### **4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu**

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej - „Wymagania ogólne” pkt 4.

##### **4.2. Transport materiałów**

###### **4.2.1. Asfalt**

Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024.

###### **4.2.2. Wypełniacz**

Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.

###### **4.2.3. Kruszywo**

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

###### **4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego**

Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca się stosowanie samochodów „termosów” z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system ogrzewczy.



Pracownia Melioracyjna  
**melioprojekt**  
98-200 Sieradz  
ul. Wojska Polskiego 102  
tel./fax 43 8220473  
email: melioprojekt@pro.onet.pl  
www.melioprojekt.pl

**KANALIZACJA SANITARNA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI  
W MIEJSCOWOŚCI GODYNICE I PRZEDŁĘCZE  
GMINA BRĄSZEWICE**

**SST- 2/2 - Nawierzchnia z betonu asfaltowego**

## 5. WYKONANIE ROBÓT

### 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej - „Wymagania ogólne” pkt 5.

### 5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru, Wykonawca dostarczy do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inspektora nadzoru do wykonania badań kontrolnych przez Zamawiającego.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze składników mieszanki,
- doborze optymalnej ilości asfaltu,
- określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do podbudowy z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 3.

**TABLICA 3.** Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do podbudowy z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu

Wymiar oczek sit #, mm	Kategoria ruchu KR <sub>1</sub> - KR <sub>2</sub>	Kategoria ruchu KR <sub>3</sub> - KR <sub>6</sub>
	Mieszanka mineralna	Mieszanka mineralna
	0/25 mm	0/25 mm
Przechodzi przez:		
31,5	100	100
25,0	87÷100	87÷100
20,0	76÷100	76÷100
16,0	66÷93	66÷90
12,8	57÷86	57÷81
9,6	48÷77	48÷71
8,0	42÷71	42÷65
6,3	36÷64	36÷58
4,0	27÷53	27÷47
2,0	19÷40	19÷35
Zawartość ziarn > 2,0 mm	(60÷81)	(65÷81)
0,85	12÷28	12÷24
0,42	8÷20	7÷18
0,30	6÷17	6÷15
0,18	5÷13	5÷12
0,15	5÷12	5÷11
0,075	4÷8	4÷7
Orientacyjna zawartość asfaltu w mieszance mineralno - asfaltowej, % m/m	3,8÷4,8	3,0÷4,7

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych wg metody Marshalla. Próbkę powinny spełniać wymagania podane



Pracownia Melioracyjna  
**melio**projekt****  
98-200 Sieradz  
ul. Wojska Polskiego 102  
tel./fax 43 8220473  
email: melioprojekt@pro.onet.pl  
www.melioprojekt.pl

**KANALIZACJA SANITARNA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI  
W MIEJSCOWOŚCI GODYNICE I PRZEDŁĘCZE  
GMINA BRĄSZEWICE**

**SST- 2/2 - Nawierzchnia z betonu asfaltowego**

w tablicy 4 lp. 1 ÷ 6. Wykonana warstwa podbudowy i betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy 4 Lp. 7 ÷ 10.

### 5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszkankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zależności od temperatury. Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie przepływomierza, lecz nie więcej niż  $\pm 2\%$  w stosunku do masy składnika. Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostataowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją  $\pm 5^{\circ}\text{C}$ . Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna być zgodna z wymaganiami producenta asfaltu.

TABLICA 4. Wymagania wobec mieszanki BA i wykonanej z niej podbudowy

Lp.	Właściwości	Wymagania	
		Autostrada i drogi KR <sub>3</sub> – KR <sub>6</sub>	KR <sub>1</sub> + KR <sub>2</sub>
1	Moduł sztywności pelzania <sup>1)</sup> , MPa, niej mniej niż	16,0	nie wymaga się
2	Moduł zespolony <sup>2)</sup> w temperaturze 10°C przy częstotliwości 10 Hz i odkształceniu 50 $\mu\text{mm/mm}$ , MPa, niej mniej niż,	11 000	-
3	Odporność na zmęczenie <sup>2)</sup> : odkształcenie $\epsilon_6$ po 10 <sup>6</sup> cyklach obciążeń w temperaturze 10°C i częstotliwości 10 Hz, $\mu\text{mm/mm}$ , niej mniej niż	100	-
4	Odkształcenie w badaniu koleinowania metodą LCPC w temperaturze 60 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ , po 30 000 cyklach <sup>2)</sup> , %	$\leq 10$	-
5	Stabilność próbek wg Marshalla w temperaturze 60°C, zagęszczonych 2x75 uderzeń ubijaka, kN, niej mniej niż	11,0	8,0
6	Odkształcenie próbek jw.	1,5 ÷ 3,5	1,5 ÷ 4,0
7	Wolna przestrzeń w próbkach jw.	4,0 ÷ 8,0	4,0 ÷ 8,0
8	Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach jw., %, niej więcej niż	72,0	72,0
9	Wskaźnik zagęszczenia warstwy, %, niej mniej niż	98,0	98,0
10	Wolna przestrzeń w warstwie, % (V/V),	4,5 ÷ 9,0	4,5 ÷ 9,0
<sup>1)</sup> oznaczony wg „Wytycznych oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno – bitumicznych metodą pelzania pod obciążeniem statycznym”, IBDiM, Zeszyt 48; dotyczy tylko etapu projektowania mieszanki			
<sup>2)</sup> dotyczy tylko projektowanej autostrady, na etapie projektowania mieszanki			

Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 30° od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-



Pracownia Melioracyjna  
**melioprojekt**  
98-200 Sieradz  
ul. Wojska Polskiego 102  
tel./fax 43 8220473  
email: melioprojekt@pro.onet.pl  
www.melioprojekt.pl

**KANALIZACJA SANITARNA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI  
W MIEJSCOWOŚCI GODYNICE I PRZEDŁĘCZE  
GMINA BRĄSZEWICE**

**SST- 2/2 - Nawierzchnia z betonu asfaltowego**

asfaltowej. Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna być zgodna z wymaganiami producenta asfaltu.

#### 5.4. Przygotowanie podłoża

Podłoże dla ułożenia warstwy wiążącej podbudowy z BA 0/31,5 będzie stanowił dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

#### 5.5. Warunki przystąpienia do robót

Podbudowa/nawierzchnia z betonu asfaltowego może być wykonywana, gdy temperatura otoczenia w ciągu doby była nie niższa od  $+5^{\circ}\text{C}$ . Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru ( $V > 16 \text{ m/s}$ ).

#### 5.6. Zarób próbny

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej jest zobowiązany do przeprowadzenia w obecności Inspektora nadzoru kontrolnej produkcji w postaci zarobu próbnego. W pierwszej kolejności należy wykonać próbny zarób na sucho, tj. bez udziału asfaltu, w celu kontroli dozowania kruszywa i zgodności składu granulometrycznego z projektowaną krzywą uziarnienia. Próbkę mieszanki mineralnej należy pobrać po opróżnieniu zawartości mieszalnika. Po sprawdzeniu składu granulometrycznego mieszanki mineralnej, należy wykonać pełny zarób próbny z udziałem asfaltu, w ilości zaprojektowanej w receptie.

Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego powinny być zawarte w granicach podanych w tablicy 5.

TABLICA 5. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m

Lp.	Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej	Mieszanka mineralno-asfaltowa do nawierzchni drogi o kategorii ruchu $KR_3 - KR_6$	Mieszanka mineralno-asfaltowa do nawierzchni drogi o kategorii ruchu $KR_1 - KR_2$
1	Ziarna pozostające na sitach o oczkach # (mm): 31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0	$\pm 4,0$	$\pm 5,0$
2	0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075	$\pm 2,0$	$\pm 3,0$
3	Ziarna przechodzące przez sito o oczkach # (mm) 0,075	$\pm 1,5$	$\pm 2,0$
4	Asfalt	$\pm 0,3$	$\pm 0,5$





Pracownia Melioracyjna  
**melio**projekt****  
98-200 Sieradz  
ul. Wojska Polskiego 102  
tel./fax 43 8220473  
email: melioprojekt@pro.onet.pl  
www.melioprojekt.pl

**KANALIZACJA SANITARNA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI  
W MIEJSCOWOŚCI GODYNICE I PRZEDŁĘCZE  
GMINA BRĄSZEWICE**

**SST- 2/2 - Nawierzchnia z betonu asfaltowego**

## **5.7. Odcinek próbny**

Jeżeli Inspektor nadzoru uzna za konieczne wykonanie odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu:

- stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy,
- określenia grubości warstwy mieszanki mineralno - asfaltowej przed zagęszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej w Dokumentacji Projektowej grubości warstwy,
- określenia potrzebnej ilości przejeżdżających walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy.

Do takiej próby Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonania podbudowy. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inspektora nadzoru.

## **5.8. Wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego**

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z Dokumentacją Projektową. Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkt 5.3. Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się zgodnie ze schematem przejeżdżających walców ustalonym na odcinku próbnym. Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna być zgodna z wymaganiami producenta asfaltu.

Zagęszczanie mieszanki należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tabelicy 4. Złącza w podbudowie powinny być wykonane w linii prostej, równoległe lub prostopadłe do osi drogi.

W przypadku rozkładania mieszanki całą szerokością warstwy, złącza poprzeczne, wynikające z dziennej działki roboczej, powinny być równo obcięte, posmarowane lepiszczem i zabezpieczone listwą przed uszkodzeniem. W przypadku rozkładania mieszanki połową szerokości warstwy, występujące dodatkowo złącze podłużne należy zabezpieczyć w sposób podany dla złącza poprzecznego. Złącze podłużne układanej następnej warstwy, np. wiążącej, powinno być przesunięte o co najmniej 15 cm względem złącza podłużnego podbudowy.

## **6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT**

### **6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót**

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej - „Wymagania ogólne” pkt 5.

### **6.2. Badania przed przystąpieniem do robót**

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji.



Pracownia Melioracyjna  
**melioprojekt**  
98-200 Sieradz  
ul. Wojska Polskiego 102  
tel./fax 43 8220473  
email: melioprojekt@pro.onet.pl  
www.melioprojekt.pl

**KANALIZACJA SANITARNA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI  
W MIEJSCOWOŚCI GODYNICE I PRZEDŁĘCZE  
GMINA BRĄSZEWICE**

**SST- 2/2 - Nawierzchnia z betonu asfaltowego**

### **6.3. Badania w czasie robót**

#### **6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów**

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 6.

**TABLICA 6** Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie badań</b>	<b>Częstotliwość badań Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej</b>
1	Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w wytwórni	1 próbka przy produkcji do 500 Mg 2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg
2	Właściwości asfaltu	dla każdej dostawy (cysterny)
3	Właściwości wypełniacza	1 na 100 Mg
4	Właściwości kruszywa	przy każdej zmianie
5	Temperatura składników mieszanki mineralno-asfaltowej	dozór ciągły
6	Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej	każdy pojazd przy załadunku i w czasie wbudowywania
7	Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej	j.w.
8	Właściwości próbek mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w wytwórni	jeden raz dziennie

#### **6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej**

Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w tablicy 5.

#### **6.3.3. Badanie właściwości asfaltu**

Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu.

#### **6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza**

Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność wypełniacza.

#### **6.3.5. Badanie właściwości kruszywa**

Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek kruszywa.



Pracownia Melioracyjna  
**melioprojekt**  
98-200 Sieradz  
ul. Wojska Polskiego 102  
tel./fax 43 8220473  
email: melioprojekt@pro.onet.pl  
www.melioprojekt.pl

**KANALIZACJA SANITARNA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI  
W MIEJSCOWOŚCI GODYNICE I PRZEDŁĘCZE  
GMINA BRĄSZEWICE**

**SST- 2/2 - Nawierzchnia z betonu asfaltowego**

### **6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej**

Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce.

Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w receptie laboratoryjnej.

### **6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej**

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. Dokładność pomiaru  $\pm 2^{\circ}\text{C}$ . Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w receptie.

### **6.3.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej**

Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania.

### **6.3.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej**

Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną.

## **6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości podbudowy z betonu asfaltowego**

### **6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów**

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonania podbudowy z betonu asfaltowego podaje tablica 7.

**TABLICA 7.** Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego

<b>Lp.</b>	<b>Badana cecha</b>	<b>Minimalna częstotliwość badań</b>
1	Szerokość warstwy	3 razy na odcinku drogi o długości 1 km
2	Równość podłużna warstwy	wg pkt 6.4.3.1
3	Spadki poprzeczne warstwy	10 razy na odcinku drogi o długości 1 km
4	Rzędne wysokościowe warstwy	Na każdej jezdni na osi i krawężniach jezdni: co 10 m dla autostrady i jezdniach MOP-ów oraz co 20 m na prostych i co 10 m na łukach pozostałych dróg
5	Ukształtowanie osi w planie	
6	Grubość warstwy	2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m <sup>2</sup>
7	Złącza poprzeczne i podłużne	cała długość złącza
8	Krawężń, obramowanie warstwy	cała długość
9	Wygląd warstwy	ocena ciągła
10	Zagęszczenie warstwy	2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m <sup>2</sup>
11	Wolna przestrzeń warstwy	j.w.
12	Równość poprzeczna warstwy	wg pkt 6.4.3.2 (co 5 m na każdej jezdni)



Pracownia Melioracyjna  
**melio**projekt****  
98-200 Sieradz  
ul. Wojska Polskiego 102  
tel./fax 43 8220473  
email: melioprojekt@pro.onet.pl  
www.melioprojekt.pl

**KANALIZACJA SANITARNA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI  
W MIEJSCOWOŚCI GODYNICE I PRZEDŁĘCZE  
GMINA BRĄSZEWICE**

**SST- 2/2 - Nawierzchnia z betonu asfaltowego**

#### 6.4.2. Szerokość podbudowy

Szerokość podbudowy powinna być nie mniejsza od szerokości zaprojektowanej i nie większa od niej niż 5 cm

#### 6.4.3. Równość warstwy

##### 6.4.3.1. Równość podłużna warstwy

Do oceny równości podłużnej należy zastosować profilometryczną metodę pomiaru umożliwiającą obliczenie wskaźnika równości IRI. Profilometryczna metoda pomiaru równości podłużnej powinna być stosowana dla warstw:

- ścieralnej,
- wiążącej,

na następujących elementach nawierzchni (klasy A, Z):

- pasach ruchu,
- pasach awaryjnego postoju,
- pasach włączania i wyłączania (w węzłach),

zgodnie z określeniem klasy drogi.

Stosowanie łąty czterometrowej i klina dopuszcza się do oceny równości podłużnej dla dróg klasy Z oraz tych elementów nawierzchni drogi klasy G i dróg wyższych klas, gdzie nie można wykorzystać innych metod. Do profilometrycznych pomiarów równości podłużnej powinien być wykorzystywany sprzęt umożliwiający rejestrację, z błędem pomiaru nie większym niż 1,0 mm, profilu podłużnego o charakterystycznych długościach mieszczących się w przedziale od 0,5 m do 50 m. Wartość IRI oblicza się nie rzadziej, niż co 50 m. Wymagana równość podłużna jest określona przez wartości wskaźnika, których nie można przekroczyć na 50 %, 80 % i 100 % długości badanego odcinka nawierzchni. Wartości wskaźnika, wyrażone w mm/m, określa tablica 8.

TABLICA 8. Wartość wskaźnika IRI (w mm/m)

Klasa drogi	Element nawierzchni	Rodzaj warstwy konstrukcyjnej	50 %	80 %	100 %
1	2	3	4	5	6
A	Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, włączania i wyłączania	ścieralna	≤ 1,2	≤ 2,0	≤ 3,3
		wiąząca	≤ 2,0	≤ 3,4	≤ 5,6
		podbudowa zasadnicza	≤ 2,9	≤ 4,8	≤ 7,8
Z	Pasy ruchu zasadnicze	ścieralna	≤ 2,8	≤ 3,9	≤ 4,9
		wiąząca	≤ 3,4	≤ 4,8	≤ 6,8
		podbudowa zasadnicza	≤ 4,8	≤ 6,7	≤ 9,5

Jeżeli na odcinku nie można wyznaczyć więcej niż 10 wartości IRI, to wartość miarodajna będąca sumą wartości średniej E(IRI) i odchylenia standardowego D: E(IRI)+D nie powinna przekroczyć wartości odpowiedniej dla 80 % długości badanego odcinka nawierzchni.

W wypadku, gdy konieczne jest stosowanie łąty i klina, określonych w Polskiej Normie, pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość podłużna jest określona przez wartości odchyleń równości, które nie mogą być przekroczone w liczbie pomiarów stanowiących 95 % oraz 100 % liczby wszystkich pomiarów na badanym odcinku. Przez odchylenie równości



Pracownia Melioracyjna  
**melioprojekt**  
98-200 Sieradz  
ul. Wojska Polskiego 102  
tel./fax 43 8220473  
email: melioprojekt@pro.onet.pl  
www.melioprojekt.pl

**KANALIZACJA SANITARNA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI  
W MIEJSCOWOŚCI GODYNICE I PRZEDŁĘCZE  
GMINA BRĄSZEWICE**

**SST- 2/2 - Nawierzchnia z betonu asfaltowego**

rozumie się największą odległość między łatą a mierzoną powierzchnią. Wartości odchyień, wyrażone w mm, określa tablica 9.

TABLICA 9. Wartości odchyień równości (w mm)

Klasa drogi	Element nawierzchni	Rodzaj warstwy konstrukcyjnej	Procent liczby pomiarów	
			95 %	100 %
1	2	3	4	5
Z	Pasy ruchu zasadnicze	ścieralna	≤ 6	≤ 7
		wiążąca	≤ 9	≤ 10
		podbudowa zasadnicza	—	≤ 13

#### 6.4.3.2. Równość poprzeczna

Do pomiaru poprzecznej równości nawierzchni powinna być stosowana metoda równoważna metodzie z wykorzystaniem łaty i klina, określonych w Polskiej Normie. Pomiar powinien być wykonywany nie rzadziej niż co 5 m, a liczba pomiarów nie może być mniejsza niż 20. Wymagana równość poprzeczna jest określona przez wartości odchyień równości, które nie mogą być przekroczone w liczbie pomiarów stanowiących 90 % i 100 % albo 95 % i 100 % liczby wszystkich pomiarów na badanym odcinku. Odchylenie równości oznacza największą odległość między łatą a mierzoną powierzchnią w danym profilu. Wartości odchyień, wyrażone w mm, określa tablica 10.

TABLICA 10. Wartości odchyień (w mm)

Klasa drogi i	Element nawierzchni	Rodzaj warstwy konstrukcyjnej	90 %	95 %	100 %
1	2	3	4	5	6
Z	Pasy ruchu zasadnicze	ścieralna	≤ 6	—	≤ 9
		wiążąca	≤ 9	—	≤ 12
		podbudowa zasadnicza	—	—	≤ 18

Wymagania dotyczące równości podłużnej i poprzecznej powinny być spełnione w trakcie wykonywania robót i po ich zakończeniu. Ocena równości podłużnej i poprzecznej, przedstawiona w pkt 6.4.3 jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 12 zał. nr 4) oraz z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 43 poz. 430 zał. 6). Nierówności podłużne i poprzeczne warstw: podbudowy, wiążącej i ścieralnej, mierzone wg BN-68/8931-04, dla dróg gminnych i dojazdowych (KR<sub>1</sub>-KR<sub>2</sub>) nie powinny być większe niż:

- podbudowa - 15 mm,
- w. wiążąca - 12 mm,
- w. ścieralna - 9 mm.



Pracownia Melioracyjna  
**melio**projekt****  
98-200 Sieradz  
ul. Wojska Polskiego 102  
tel./fax 43 8220473  
email: melioprojekt@pro.onet.pl  
www.melioprojekt.pl

**KANALIZACJA SANITARNA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI  
W MIEJSCOWOŚCI GODYNICE I PRZEDŁĘCZE  
GMINA BRĄSZEWICE**

**SST- 2/2 - Nawierzchnia z betonu asfaltowego**

#### **6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy**

Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, z tolerancją  $\pm 0,5\%$ .

#### **6.4.5. Rzędne wysokościowe**

Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, z tolerancją  $- 1$  cm,  $+ 0$  cm.

#### **6.4.6. Ukształtowanie osi w planie**

Oś podbudowy w planie powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową, z tolerancją 5 cm

#### **6.4.7. Grubość podbudowy**

Grubość rzeczywista ułożonej warstwy po zagęszczeniu powinna być nie mniejsza od grubości założonej, z tolerancją  $\pm 10\%$ .

#### **6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne**

Złącza podbudowy powinny być wykonane w linii prostej, równoległe lub prostopadłe do osi.

#### **6.4.9. Krawędzie podbudowy**

Krawędzie podbudowy powinny być równo obcięte lub wyprofilowane i pokryte asfaltem.

#### **6.4.10. Wygląd podbudowy**

Podbudowa powinna mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych.

#### **6.4.11. Zagęszczenie podbudowy i wolna przestrzeń**

Zagęszczenie i wolna przestrzeń podbudowy powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie.



Pracownia Melioracyjna  
**melioprojekt**  
98-200 Sieradz  
ul. Wojska Polskiego 102  
tel./fax 43 8220473  
email: melioprojekt@pro.onet.pl  
www.melioprojekt.pl

**KANALIZACJA SANITARNA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI  
W MIEJSCOWOŚCI GODYNICE I PRZEDŁĘCZE  
GMINA BRĄSZEWICE**

**SST- 2/2 - Nawierzchnia z betonu asfaltowego**

## **7. OBMIAR ROBÓT**

### **7.1. Ogólne zasady obmiaru robót**

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej- „Wymagania ogólne”, pkt 7.

### **7.2. Jednostka obmiarowa**

Jednostką obmiarową jest 1 m<sup>2</sup> (metr kwadratowy) podbudowy z betonu asfaltowego odpowiedniej grubości warstwy.

## **8. ODBIÓR ROBÓT**

### **8.1. Ogólne zasady odbioru robót**

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej - "Wymagania ogólne", pkt 8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 i PN-S-96025 dały wyniki pozytywne.

## **9. PODSTAWA PŁATNOŚCI**

### **9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności**

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej - "Wymagania ogólne" pkt 9.

### **9.2. Cena jednostki obmiarowej**

Cena wykonania 1 m<sup>2</sup> (metr kwadratowy) podbudowy z betonu asfaltowego odpowiedniej grubości, obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- opracowanie projektu składu mieszanki,
- zakup i dostarczenie materiałów,
- ewentualne wykonanie odcinka próbnego,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych,
- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
- wykonanie połączeń podłużnych i poprzecznych,
- obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji Technicznej.



Pracownia Melioracyjna  
**melioprojekt**  
98-200 Sieradz  
ul. Wojska Polskiego 102  
tel./fax 43 8220473  
email: melioprojekt@pro.onet.pl  
www.melioprojekt.pl

**KANALIZACJA SANITARNA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI  
W MIEJSCOWOŚCI GODYNICE I PRZEDŁĘCZE  
GMINA BRĄSZEWICE**

**SST- 2/2 - Nawierzchnia z betonu asfaltowego**

**10. PRZEPISY ZWIĄZANE**

**10.1. Normy**

- |     |               |  |
|-----|---------------|--|
| 1.  | PN-B/11111    | Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka.                               |
| 2.  | PN-B/11112    | Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.  |
| 3.  | PN-B/11113    | Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.   |
| 4.  | PN-EN 12591   | Asfalty i produkty asfaltowe. Bitumy do układania.   |
| 5.  | PN-EN 12592   | Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności.  |
| 6.  | PN-EN 12593   | Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury tężliwości metoda Fraassa                                   |
| 7.  | PN-EN 12607-1 | Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie odporności na twardnienie pod wpływem ciepła i powietrza. Metoda RTFOT. |
| 8.  | PN-EN 12606-1 | Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie zawartości parafiny. Metoda destylacyjna.                               |
| 9.  | PN-EN 1426    | Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracji igłą.  |
| 10. | PN-EN 1427    | Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury mięknienia. Metodą Pierścienia i Kula.                      |
| 11. | PN-S-96504    | Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych.  |
| 12. | PN-S-96025    | Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.   |
| 13. | BN-68/8931-04 | Drogi samochodowe. Pomiar równości planografem i łata.   |
| 14. | EN 22592      | Petroleum products. Determination of flash and fire points. Cleveland open cup method.                           |

**10.2. Inne dokumenty**

15. „Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe. Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metodą pełzania pod obciążeniem statycznym. IBDiM - Zeszyt 48/1995.
16. Procedury badań do projektowania składu i kontroli mieszanek mineralno – asfaltowych – IBDiM, Warszawa 2002, Zeszyt 64.
17. Warunki techniczne. Drogi kationowe emulsje asfaltowe. EmA-99. Zeszyt Nr 60, Warszawa 1999.
18. „Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe”. IBDiM – Zeszyt 54, 1997 r.
19. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.
20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116).